

POKER SAN OPACO T.N.

**PITTURA MURALE IGIENIZZANTE PER INTERNO SPECIFICA
PER PREVENIRE LA FORMAZIONE DI MUFFE**

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

POKER SAN OPACO T.N. è un prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio ed un particolare antimuffa da parete (PREVENTOL della BAYER-AG). La formulazione esclusiva che ne consegue, conferisce al POKER SAN OPACO T.N. le seguenti proprietà: OTTIMA COPERTURA - BUONA LAVABILITÀ - FACILITÀ D'APPLICAZIONE - ALTA RESA - AZIONE PREVENTIVA VERSO LA PROLIFERAZIONE DI NUOVE MUFFE IN PARETE.

CAMPI D'IMPIEGO

Consigliata in tutti quegli ambienti in cui c'è sviluppo d'umidità unita alla produzione di residui organici (caseifici, mattatoi, salumifici, piscine, panifici, cantine sociali). Ideale inoltre per decorare e proteggere le abitazioni civili da qualsiasi attacco di muffe e funghi, soprattutto in ambienti umidi e poco areati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

POKER SAN OPACO T.N.: 1,48 - 1,58 kg/l.

VISCOSITÀ:

15.000 - 25.000 cps a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

62% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o spazzolabile di classe 2 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

PITTURE MONOCOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010).
POKER SAN OPACO T.N. contiene meno di 40 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su pareti già ammuffite, lavare con una soluzione di D 800 ANTIMUFFA opportunamente diluita, previa raschiatura di tutte le parti in distacco ed eventuale stuccatura. Applicare quindi una mano di imprimitura con FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

Supporti nuovi: spazzolare e stuccare eventuali buchi o crepe con Top Stuk o Pastuk ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

Supporti già verniciati: se la pittura preesistente è in buono stato, pulire superficialmente carteggiando e sgrassando eventuali tracce di sporco e procedere come su supporti nuovi.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo.

DILUIZIONE:

30% in volume di acqua la prima mano;
15% in volume di acqua la seconda mano.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 2 - 3 ore circa; in profondità 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 5-6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Base bianca: 5 L - 13 L.

COLORI DISPONIBILI:

Bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.